

FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk

U skladu s

ÖNORM B 3666



Tehnički podatci	FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk			
Područje upotrebe	Zaštitna od prodiranja radona Savitljiva parna brana i hidroizolacija <ul style="list-style-type: none"> • Bitumenska hidroizolacija namijenja zaštiti građevina od vlage i vode iz tla u skladu s HRN EN 13969 • Bitumenska parna brana u skladu s HRN EN 13970. • Bitumenska jednostrano samoljepljiva membrana za spajanje dva sloja XPS-a u sustavu SEISMIC Temeljnog jastuka samo u kombinaciji s FIBRANhydro SEISMIC 1,8sk/sk 			
Postupak izvedbe	Jednostrano samoljepljiva membrana <ul style="list-style-type: none"> • Silikonsku zaštitnu foliju je potrebno odstranjavati postupno, neposredno prije ugradnje. • NAPOMENA! Da bi se osiguralo dobro prianjanje samoljepljive membrane, temperatura tijekom ugradnje (temperatura zraka i podloge) mora biti najmanje 10° C. Ako to nije moguće, membrana se mora dodatno zagrijati vrucim zrakom. • U slučaju jednoslojne izvedbe, pažljivo zavarite sve spojeve uz pomoć vrućeg zraka ili plamena i prikladnih alata. • U slučaju dvoslojne izvedbe, drugi sloj membrane se polaže paralelno s prvim slojem. Mjesta preklapanja gornje i donje membrane se ne smiju podudarati, već se sojevi izmiču, radi izmjegavanja prevelike debljine na istom mjestu. • Ako je potrebno mehaničko pričvršćivanje membrane, koristite ravna sidra ili krovne pričvrsnice. • Tijekom postupka ugradnje, moraju se poštivati svi relevantne norme i propisi koji se odnose na bitumenske membrane. 			
Vidljivi nedostatci	EN 1850-1	-	bez vidljivih nedostataka	
Debljina Plošna masa Širina / duljina Ravnost	EN 1849-1 EN 1849-1 EN 1849-1 EN 1849-1	mm kg/m ² m mm	1,2 1,4 [± 10 %] 1 x 20 < 20 / 10 m	
Vodonepropusnost (Tip T)	EN 1928 metoda B	kPa	2	
Razred zapaljivosti	EN 1850-1925-2	-	E	
Čvrstoća spoja Posmična čvrstoća spoja uzdužno / poprečno	EN 12317-1	N/50 mm	≥ 400 / ≥ 250	
Paropropustnost Difuzija vodne pare - S _d -vrijednost	EN 1931 metoda A	m	1500 [± 20 %]	
Vlačna svojstva Najveća vlačna čvrstoća uzdužno / poprečno Istezanje pri lomu uzdužno / poprečno	EN 12311-1 EN 12311-1	N/50 mm %	≥ 500 / ≥ 300 ≥ 2 / ≥ 2	
Otpornost na udarce	EN 12691 A+B	mm	NPD	
Otpornost na statična opterećenja	EN 12730 A+B	kg	NPD	
Otpornost na trganje (na spoju) uzdužno / poprečno	EN 12310-1	N	≥ 70 / ≥ 70	
Savitljivost pri niskim temepraturama	EN 1109	°C	-30	
Ponašanje nakon umjetnog starenja <u>EN 13969</u> Vodonepropusnost (EN 1928 metoda B) Tip T <u>EN 13970</u> Promjena paropropustnosti	EN 1296	kPa %	NPD NPD	
Otpornost na kemikalije <u>EN 13969</u> Vodonepropusnost (EN 1928 – metoda B) Tip T <u>EN 13970</u> Promjena paropropustnosti	EN 1847	kPa %	NPD NPD	
Ljepljivost	ÖNORM B 3648	N/30 mm	≥ 20	
Armatura				
Osnovni materijal				
Površinska zaštita s gornje strane / s donje strane NR: ne zahtijeva se prema normi ÖNORM			NZP: nema zadanih parametara	

Svojstva i vrijednosti navedene u gornjoj tabeli su rezultat statističkih vrijednosti kontrole proizvodnje.

Preporučena primjena proizvoda temelji se na praktičnom iskustvu i navedenim normama. Preporuke nisu obavezujuće.

Svi navedeni podatci su podložni promjenama. Ovaj tehnički list vrijedi do izdavanja novog.

Upute za skladištenje:

Role hidroizolacije skladištimo u okomitom položaju, zaštićene od ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su: visoke temperature, mraz, vлага i sl.